



# BODEN ZEMENT GROSS

## РОВНИТЕЛЬ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

- легкое выравнивание
- слой до 50 мм за одно нанесение
- высокая трещиностойкость
- высокая прочность

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ	
0,5 – 5 мм	X
6 – 20 мм	■
21 – 50 мм	■
51 – 60 мм	X
свыше 60 мм	X
ТИП ОСНОВАНИЯ	
Монолитный бетон, железобетонная плита перекрытия	■
Черновая (базовая) стяжка	■
Наливной пол	■
Система «Теплый пол»	X
ГВЛ, ДСП, дерево, керамзит	X
ВИД НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	
Напольная плитка	■
Ламинат	■
Паркетная доска	■
Штучный паркет	■
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)	■
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	■
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	■
Бассейн	X
Наружные работы	X
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	■
Машинный	■

■ применение продукта рекомендовано без ограничений

X применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

■ при условии использования в качестве базовой стяжки и соответствующей подготовки основания

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Серый
Вязущее	Цемент
Максимальная фракция песка	до 0,63 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 10 мм	18 — 20 кг
Минимальная толщина слоя	6 мм
Максимальная толщина слоя	50 мм
Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании	60 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	30 минут
Частичная нагрузка (можно ходить) через	12 часов
Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия)	от 14 суток
Время полного набора прочности	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°C
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Марочная прочность	M 200
Прочность на сжатие (через 28 суток)	20 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	3 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	1 МПа